

シュアキュア

水性ウレタンシーラー

本製品は、ハードフロアのシール剤の概念を根本的に変えるシーラー／フィニッシュです。塗りやすく、高コストで手間がかかる従来のウレタンシーラーとは異なり、塗り易く経済的です。長期間美しい色が安定する軽くて黄変しないポリマーが使用されているため、透明な光沢が長く続きます。ハードフロアだけでなく、さまざまな種類のストーンフロアにもご使用いただけます。長期間維持可能なシーラーとして、歩行量の多いエリアでもご利用ください。



使用場所:

- ・レンガ
- ・セラミックタイル
- ・コンクリート、新古両方
- ・大理石
- ・採石タイル
- ・弾性タイル
- ・スレート
- ・テラゾー

特徴:

- ・ 持続性—保護と摩擦抵抗はこのシーラーと水性ウレタンコート剤によって実現されます。
- ・ 労働力の短縮化—25%固形成分で少ない塗布ながら見た目の良さと、機能的な床が得られます。この水性ベース製品では清掃が簡単です。
- ・ 汎用性—様々なタイプの堅い表面や床に付着し、スプレーバフ、ドライバフ、又は再塗布などのメンテナンスが簡単です。

仕様:

色	乳白色
色(乾燥時)	透明
適用範囲	120~150 m ² /3.8L
乾燥時間	通常 30分~60分以内
耐久性	抜群
引火点	無し
香り	マイルドな香り
凍結/解凍の安定性	凍結しないようにすること
初期光沢	高い
レベリング	抜群
全固形成分	25%
pH	8.4~8.9
再塗布力	とても良い

* 非毒性、不燃性です。剥離の必要はありません。

耐化学薬品性:

酸	無し
アルコール	有り
脂肪族炭化水素	有り
芳香族炭化水素	無し
“ブチル”	無し
塩素化合物	無し
切削油	有り
揮発油	無し
油&油脂	有り
軽油	有り

許可:

オフィスなどの食品加工を行わない場所で使用する場合、USDA(米国農務省)に許可を受ける必要はありません。

使用方法:

本製品をご使用になる前にラベルをきちんとお読みください。

剥離作業: 剥離剤を使って、フロア表面から古いワックスやフィニッシュ、汚れを全て取り除きます。シーラーを塗布する前のフロア表面は清潔で乾燥し、残留のない状態でなければいけません。必要であれば、フロアをリンスします。清潔な合成繊維やアプリケーションターを使い、フィニッシュをメディアムコートします。塗布膜が完全に乾いてから次のコーティングを行ってください。シーラー/フィニッシュで4~5層の塗布がお勧めです。

定期清掃: 本製品は通常徹底的な剥離作業は必要ありません。単純に深くフロアをスクラブし、必要があればリコートを行ってください。シーラーとフィニッシュを塗布する前のフロア表面は清潔で乾燥し、残留のない状態で行ってください。

日常清掃: 正しい希釈率で、中性洗剤や非ブチルクリーナーでダンブモップや自動洗浄機で洗浄して下さい。フロアをバフやバーニッシングを行い、トップスクラブとリコートの期間を延ばしてください。

コンクリート作業時の注意: (1) 30日後に新しいコンクリートに塗布する場合、表面温度は(4°C)以上での状態の時に行って下さい。(2) 本製品を(屋内で)新しいコンクリートにシールを塗布する為に使用する場合、新しいコンクリート表面の余分なアルカリを中和する為に酸性の液体でフロアを処置してください。(3) 新しいコンクリートは塗布前に洗浄をしてリンスしてください。(4) 本製品は屋外用ではありません。(5) 頑固に汚れたエリアは徹底的に洗浄と脱脂作業が再塗布前に必要とされています。

加工タイル: まず目立たない場所にテストを行い、有孔性の欠陥の為、正しく付着しない可能性があります。

注意: スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

安全性:

子供の手の届かない場所に保管してください。業務用です。

注意: 体内に取り入れられないで下さい。アクリルとウレタンコポリマーを含んでいます。

応急処置: 肌: 水で洗い流してください。刺激が続く場合は、医師の診察を受けてください。目: 大量の水で洗い流してください。刺激が続く場合は、医師の診察を受けてください。飲み込んだ場合: 水を2杯飲んで、ケミカルが薄まるようにします。医師の診察を受けてください。

本製品の剥離に関して:

必要に応じて剥離が可能です。上旬的な剥離手順に従い、コンクリートから剥離する際は黒パッドかグリットブラシをご使用下さい。

サイズ:

1 ガロン(3.8L) x 4本/箱	# 60904
5 ガロン(19 L) 缶	# 60905
55 ガロン(208L)ドラム缶	# 60955



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号
Tel: 03-3946-8111 Fax: 03-3946-8111



セクション1-商品と会社に関する情報

コード: 609
商品名: シュアキュア
一般的な分類: 水性ウレタンシーラー
供給元: ベトコ コーポレーション[米国]

NPCA(全米塗料塗装協会)による危険分析

安全性	1
引火性	0
化学反応	0
保護用具	A

セクション2-成分

成分名	CAS NO.	重量(%)	許容濃度/画素	発ガン性
1)アクリル樹脂エマルジョン	25085-34-1	>40	なし	なし
2)水	7732-18-5	<30	なし	なし
3)ウレタン/アクリル樹脂分散剤	適用外	<15	なし	なし
4)ジエチレン グリコール メチルエーテル	111-77-3	<7	なし	なし
5)ケイ素エマルジョン	適用外	<1	なし	なし
6)リン酸トリブトキシエチル	78-51-3	<2	なし	なし
7)プロピレン グリコール	57-55-6	<1	なし	なし
8)陰イオン界面活性剤	適用外	<1	なし	なし
9)石油蒸留物	64742-80-9	<1	なし	なし
10)トリブトキシ ペンタングリコール ディソブチレート	68746-50-0	<1	なし	なし
11)非イオン性界面活性剤	9016-45-9	<1	なし	なし

セクション3-物理的・化学的特性

沸点: 100 °C
蒸気圧: 20 mm Hg @20°C
揮発性: 75
溶解性: N/A
物質外見
液体・灰白色・独特の香り

比重: 1.04(水=1)
蒸気密度: >1(空気=1)
pH: 8.4~8.9
蒸発率: <1

セクション4-火災・爆発の危険性

引火性(密閉したカップ): なし
爆発限界: N/A
消火道具: 必要なし
消火方法: 保護用の衣類で完全防備すること。指示された消火道具を使用すること。
爆発の危険性: なし

セクション5-反応性データ

安定性: 安定している
配合禁忌物質(避けるべき物質): 当方のデータでは該当無し。
有害分解物質: N/A
重合危険性: なし

セクション6-保管と取り扱い

取り扱いと保管に関する注意事項
蒸気やスプレーした霧を吸い込まないでください。
子供の手の届かない場所へ保管して下さい。家の中や周りで使用しないで下さい。

セクション7-身体に対する危険性/応急処置

慢性的な影響 繰り返し皮膚に曝露していると、その部分がダメージを受けたり、皮膚炎になる可能性があります。

侵入経路:
皮膚: 長時間または繰り返し触れていると、炎症や皮膚炎を引き起こすことがあります。
目: 目が炎症します。赤目や結膜腫脹を引き起こすことがあります。

応急処置:
水で十分に洗い流してください。刺激が続くようであれば、医師の診察を受けてください。
水で十分に洗い流してください。刺激が続くようであれば、医師の診察を受けてください。

吸い込み: 危険性なし

なし

飲み込み: 胃腸器を刺激する可能性があります。大量に服用すると、嘔吐や下痢を生じることがあります。

コップ 2 杯の水を飲んでケミカルが薄まるようにしてください。症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

曝露による既存症の悪化:
繰り返しまたは長時間ケミカルに曝露することで、既存症が悪化することは認められていません。

セクション8-保護用具

保護用具:
目/顔の保護具: 安全用ゴーグル
手/腕の保護具: 手袋
呼吸器の保護具: 必要なし
他の保護具: 必要なし

換気: 全体的な換気を適切に、十分に行ってください。

セクション9-大量のこぼれや漏れの処分方法

こぼれた場合の清掃方法:
不活性素材のもので吸収し、適切に廃棄処理を行います。

処分方法:
国、都道府県、市町村の廃棄処理基準に従って廃棄してください。

当社の知識の及ぶ限りでは、ここに記載した情報は正確を期しています。しかし、当社及び関連会社は、これらの情報の正確さや完全性に対し一切の責任を負いかねます。成分の適性の最終判断は、全て利用者の責任となります。あらゆる物質には未知なる危険性が潜んでいる可能性がありますので、十分に注意してご利用ください。明確な危険性についてご説明しましたが、それ以外にも存在する可能性がございますのでご注意ください。